


FICHE TECHNIQUE ETANCHEITE ET VOIRIE JARDINEL RÉVERSIBLE

Ces bordures béton, simples et rapides à mettre en œuvre, permettent une finition esthétique des parties verticales de vos terrasses.
Le Jardinél réversible peut permettre de réaliser des bordures de 30 ou 40cm de haut.

COMPOSITION

Béton de masse

- Ciment CEM I 52,5 N
- Sable 0/4 roulé siliceux
- Sable 0/2 concassé microdiorite
- Gravier 2/8 concassé microdiorite




FABRICATION

Bordure de béton gris vibro-compressé à démoulage immédiat sur planches métalliques.

CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES ET PHYSIQUES

Dimensions : 400x300x330 ±2mm – Epaisseur paroi : 60mm – Poids sec : 26Kg
Ingélive

EXEMPLE DE MISE EN ŒUVRE



CONDITIONNEMENT

Type de palette : perdue 105x105 simple entrée
1 palette = 12 mètres linéaires / 36 unités / 1140Kg