

FICHE TECHNIQUE

PIERRE NATURELLE

DALLE GRANIT 80X80

La pierre est un matériau naturel qui présente des variations de teinte, de veinage, de texture. Il est recommandé de commander en une seule fois l'ensemble des dalles et de les mélanger entre elles pour obtenir un résultat harmonieux.



GENERALITES

Code article	ED11799	ED11820
Nature pétrographique	Granit	
Coloris	Bleu Ardoise	Noir steppe
Provenance	Chine	
Dimensions	80x80 - épaisseur 2 cm	
Tolérance dimensionnelle	L et l = +/- 2mm, épaisseur +/- 3mm	
Finitions	Dessus flammé, autres faces sciées	Dessus flammé brossé, autres faces sciées
Conditionnement	36 unités par palette 23,04 m ² par palette	24 unités par palette 15,36 m ² par palette
Quantité par m²	1,56 dalles / 57 kgs/m ²	

CONSEILS DE POSE (pour des informations complètes et détaillées, se reporter aux DTU 52.1 et 52.2)

Les surfaces > 36 m² ou les longueurs > 6 ml doivent être fractionnées par un joint souple. Certains liants (ciment, mortier, chaux) peuvent tâcher la pierre : faire un essai au préalable. Utiliser de préférence une colle blanche pour les pierres de coloris clair.

Les joints seront réalisés qu'après un séchage de 48 heures de pose et par temps sec. Toute pose en extérieur sur un support non drainant oblige une pente de 2% minimum dirigée vers l'extérieur. Le support de pose doit avoir au moins 21 jours de séchage et être propre et sec pour une pose en extérieur.

- **Pose collée** : Sur dalle béton, chape ou système de drainage à la colle « flex ».
- **Pose scellée** : Avec barbotine sur un mortier chape dosé entre 200 et 250kg/m³.
- **Joints** : Joint de 0.5 à 0.8 cm conseillé.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Entretien et nettoyage : Eau claire + Savon neutre – L'utilisation d'un nettoyeur haute pression ne peut se faire qu'avec des joints rigides type mortier joint.

Traitement : Il est préférable à titre préventif d'appliquer un minéralisant ou hydrofuge après la pose (délai de séchage à respecter).