

# FICHE TECHNIQUE

## PIERRE RECONSTITUEE

### DALLAGE PALATIUM

La pierre moulée, plus communément appelée pierre reconstituée, est réalisée à partir d'un béton haute performance à base de quartz qui lui confère résistance, ingéivité et luminosité. Comme tout produit béton, elle est par définition anti-glissante et sera adaptée aux entourages de piscine.

#### COMPOSITION

##### Béton de masse

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Ciment CEM I 52,5 N</li><li>• Sable 1/4 concassé siliceux</li><li>• Sable 0/4 concassé siliceux</li><li>• Sable 0/1 roulé siliceux sauf blanc</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Adjuvant défloculant et réducteur d'eau</li><li>• Pigments minéraux colorés</li></ul> |
|---|---|



Colorado



Arctique



Nuance pierre

#### FABRICATION

Dalle moulée dans matrice polyuréthane ou ABS à démoulage différé.  
Les dalles Nevada et Arctique sont flammées par nuançage de teinte dans la masse

#### CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES ET PHYSIQUES

Format : Voir verso  $\pm 3\text{mm}$  – Epaisseur :  $25 \pm 3\text{mm}$  – Poids  $60\text{Kg/m}^2$   
Résistance : résistance à la flexion à 14 jours  $> 4\text{MPa}$  - Résistance à la glissance (plan incliné)  $> 24^\circ$   
Résistance au gel / dégel NF EN 13198 – Résistance aux agressions chimiques

#### CARACTERISTIQUES D'ASPECT

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2m de distance sous éclairage moyen.

**Nuançage** : Les dalles sont fabriquées à partir d'agrégats naturels qui peuvent présenter, entre les approvisionnements, de légères variations de teinte. Pour éviter ou atténuer cet effet, il est conseillé d'utiliser des dalles d'une même date de fabrication et/ou de mélanger des dalles provenant de palettes différentes. L'examen des teintes doit toujours être effectué à sec. Il est d'ailleurs vivement conseillé de vérifier l'état des produits avant la pose, car toute réclamation doit être faite avant leur mise en œuvre. Les variations de teinte ne peuvent donner lieu à réclamation.

**Efflorescence** : Ce terme désigne une réaction chimique aléatoire du ciment de composition ou de pose, qui se manifeste par l'apparition après fabrication ou pose, d'un voile blanchâtre ou de tâches foncées à la surface des produits. Ni systématiques, ni définitives, ces efflorescences sont techniquement inévitables et n'altèrent en rien la qualité des dalles. Ce phénomène naturel, supposé être connu et accepté du client, ne pourra faire l'objet d'aucune garantie de notre part. Nous préconisons un traitement après pose de type hydrofuge pour préserver l'aspect initial de l'ouvrage.

#### CONDITIONNEMENT

Palettisation : Voir verso  
Protection des dalles par housse thermo-rétractée et baguettes polypropylène entre pièces.  
Identification et traçabilité par étiquette collée sur housse

# FICHE TECHNIQUE

## PIERRE RECONSTITUEE

### DALLAGE PALATIUM

#### GAMME

Movex	Coloris	Dimensions	Poids pièce	Type de palette	Quantité par Palette	Poids palette
ED11668	Ton pierre	E : 60x45 : 14 D : 60x30 : 14 C : 45x45 : 14 B : 30x45 : 28 A : 30x30 : 28	55Kg/ m <sup>2</sup>	120x94 Dos60	15,4m <sup>2</sup>	860Kg
ED11664	Arctique					
ED11668	Colorado					

#### CALEPINAGE

1 palette contient 14 modules de 1,1m<sup>2</sup> :

- A : 2 dalles 30x30
- B : 2 dalles 30x45
- C : 1 dalle 45x45
- D : 1 dalle 60x30
- E : 1 dalle 60x45

Alterner le sens du module carré pour un meilleur rendu

