



SOCIETE FRANCAISE DE CERAMIQUE

CENTRE TECHNIQUE INDUSTRIEL DE LA CERAMIQUE

23, rue de Cronstadt - 75015 Paris

Tél : 01 56 56 70 00 - Fax : 01 45 31 58 04

E-mail : soc.fr.ceram@ceramique.fr - http : //www.ceramique.fr



Préfa des Pays de Loire (SA)

Loïc Bonnet

B.P. 9

85600 ST GEORGES DE MONTAIGU

V / Réf : V/Envoi du 18/07/07

N / Réf : 04757

RAPPORT D'ESSAI N°CX 07-01616

Nature de l'essai : ESSAI DE RESISTANCE AU GLISSEMENT

N° SFC

26329

Désignation de l'échantillon

Dalles réf. Palatium

Format : 50 x 50 cm

Etat du produit :

Neuf

Document(s) normatif(s) : NF EN 13451-1 (Annexe E)

RESULTATS

Pieds nus	
Surface mouillée (agent mouillant neutre)	
Angle d'inclinaison moyen* : 30	
Groupe d'évaluation :	24°

**Angle d'inclinaison moyen arrondi au degré supérieur*

Remarque : les mesures ont été effectuées par 1 opérateur.

Paris, le 26 juillet 2007

Le Responsable des Essais " Carreaux "

C. ROUMEZI

Ce rapport comporte 1 page.

L'échantillonnage n'ayant pas été effectué par la Société Française de Céramique, les résultats portés au présent rapport concernent que l'échantillon reçu au laboratoire. La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous forme de fac-similé photographique intégral.

La société Française de Céramique a notamment pour vocation d'informer et de conseiller ses adhérents ou des tiers autorisés, en conformité de leurs instructions et dans la limite des connaissances actuelles, en matières de fabrication, d'utilisation et d'essais de produits céramiques.

Ne participant pas directement aux phases de fabrication ou à la mise en oeuvre des produits ou matériels, ses informations ou conseils ne constituent pas, en eux-mêmes, une dérogation aux responsabilités encourues par les fournisseurs, constructeurs, entrepreneurs, homme de l'art, à raison de leur intervention dans l'exécution des travaux.